

**MODENA CENTRO PROVE s.r.l.**

Sede legale e Laboratori: 41123 Modena (Italy) - Via Sallustio, 78
Tel. 059822417 r.a. - Fax 059380281 - e-mail : info@modenacentroprove.it - www.modenacentroprove.com
C.C.I.A.A. Modena n. 228587 - Tribunale di Modena n° 2231 - C.F. e P. IVA n. 01592020364

RAPPORTO di PROVA: 20100221

Modena, 06/05/10

CLIENTE	LAMINAM SPA - - VIA GHIAROLA NUOVA 258 - 41042 - FIORANO MODENESE - MO	
MATERIALE e/o CAMPIONE in prova	PORCELLANA LAMINATA;	
Denominazione	LAMINAM 7;	
Data di ricevimento campione	18/01/2010;	
Tipo di Prova effettuato	Determinazione dell'Assorbimento d'Acqua	
Norma/Metodo di riferimento	UNI EN ISO 10545/3-00	
Scostamenti dalla Norma/Metodo	La prova è stata eseguita su piastrelle ceramiche accoppiate	
Strumentazione utilizzata	Bilancia Kern cod. MCP C30	Stufa Nannetti cod. MCP C43
Taratura	03/11/2009	10/08/2009
Fasi subappaltate	Nessuna	
Campionamento a cura di	Cliente	

I risultati delle prove riportati nel presente Rapporto di Prova si riferiscono unicamente al campione prelevato dal nostro personale e/o conferito dal Committente; Questi si impegna a riprodurre integralmente questo documento. E' vietata ogni forma di riproduzione parziale.
I tempi di conservazione dei campioni sono indicati nelle Pratiche Operative Standard e nel Manuale di Qualità.

Data di inizio prova : 25/01/2010

Data di fine prova : 26/01/2010

DETERMINAZIONE DELL'ASSORBIMENTO D'ACQUA**CAMPIONE** : Piastrelle ceramiche, dimensioni cm. 20X30 e contrassegnate « LAMINAM 7»

La prova è stata eseguita secondo la seguente procedura:

1. Immersione delle piastrelle in acqua distillata
2. Riscaldamento dell'acqua fino ad ebollizione
3. Permanenza a questa temperatura per 2 h
4. Raffreddamento, mantenendo le piastrelle nell'acqua distillata per 4 h

RISULTATI

Piastrella N°	1	2	3	4	5
E = Acqua Assorbita %	0,4	0,5	0,4	0,1	0,1

- Acqua Assorbita % (E) media : 0,3

CLASSIFICAZIONE

- Classificazione UNI EN 14411 : Gruppo Bla

REQUISITI

(UNI EN 14411 appendice G)

- Assorbimento d'acqua medio % : $\leq 0,5$
- Valore individuale % : $\leq 0,6$

Tecnico Operatore P.L. Bjorei-Ivan	Responsabile Sezione Ceramica P.I. De Pasquale Roberto	Direttore Dr. Sant'Unione Giuseppe
----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

